

Giugno 2020



Descrizione

Lastra isolante realizzata in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato di grafite con una superficie in EPS azzurra prodotta in sintolaminazione (processo brevettato). Questa tecnologia esclusiva garantisce la perfetta sinterizzazione delle perle in EPS bianco alle perle in EPS additivate con grafite e la rende unica nel suo genere, conferendo al prodotto caratteristiche uniche quali l'omogeneità della massa volumica, l'assoluta stabilità dimensionale ed una perfetta squadratura delle lastre che vanno ad aggiungersi, grazie all'utilizzo di speciali materie prime, all'ottimo grado di isolamento termico. Tutti elementi essenziali per una applicazione senza problemi e garanzia di durabilità nel tempo del materiale e delle prestazioni. Dall'incontro della ricerca sulla materia prima con la tecnologia produttiva, è stata messa a punto una nuova generazione di lastre destinate a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio, creando un perfetto equilibrio tra isolamento termico e assorbimento d'acqua della zoccolatura. Sintoray® Zeta R è particolarmente indicata nella zoccolatura per applicazioni a cappotto. Entrambe le superfici piane presentano una speciale testurizzazione che permette un ottimo aggrappo ed un incollaggio sicuro. La lastra Sintoray® Zeta R rispetta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) attraverso l'impiego di eps di riciclo, come disposto dal D.M. dell'11 Ottobre 2017 ed è conforme ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN ISO 16000, come richiesto da protocollo LEED v4.1, decreto CAM Italia e regolamento francese (Classe Francese A+).

Voce di capitolato

Lastra in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato di grafite con una superficie in EPS azzurra prodotta con sistema di sintolaminazione, tipo Sintoray® Zeta R. Lastra controllata e certificata ETICS secondo le linee guida ETAG004:2000 e la norma UNI EN13499:2005, avente il "Certificato di Conformità" redatto da Ente Certificatore esterno secondo il Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Lastra con certificato di prodotto N° P287 emesso da ICMQ secondo la UNI EN ISO 14021:2016 "Etichettatura ambientale di Tipo II" con percentuale dichiarata di materiale riciclato e conforme ai limiti di emissione di Composti Organici Volatili (VOC) secondo UNI EN ISO 16000.

La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163:2017, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10° C λ D 0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR \geq 150 kPa (EN 1607); resistenza al taglio ftk \geq 20 kPa; modulo di taglio Gm \geq 1000 kPa; assorbimento d'acqua per immersione parziale Wlp \leq 0,5 kg/m2; stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio DS(N)2 (EN 1603); assorbimento d'acqua per lungo periodo per immersione WL(T) \leq 2%; classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

Applicazione

Isolamento a cappotto

Spessori e dimensioni

Lastra a spigolo vivo con:

- Spessori disponibili da 60 mm a 220 mm
- Dimensioni utili 1200 mm x 600 mm



<u>Attenzione</u>

Materiale termoriflettente: non coprire le lastre con materiali e/o teli trasparenti in fase di posa e stoccaggio.

Scheda Tecnica

Sulla base del Certificato di conformità secondo la EN 13172 - Appendice A Denominazione Tecnica: L'ISOLANTE EPS G Trenta

Caratteristiche	Simboli	Unità di misura	Sintoray [®] Zeta R		Norma
		IIIIsura	Etics		
Requisiti obbligatori per tutte le applica	azioni				
Lunghezza	L(2)	mm		±2	EN822
Larghezza	W(2)	mm		±2	EN822
Spessore	T(1)	mm		±1	EN823
Ortogonalità	S(2)	mm/m		±2	EN824
Planarità	P(3)	mm		+3	EN825
Conduttività termica dichiarata a 10°C	$\lambda_{ extsf{D}}$	W/(m·K)		0,030	EN12667
Resistenza termica dichiarata	R₀	(m²·K)/W		Vedi Tabella 1	EN12667
Reazione al fuoco	-	Classe		E	EN13501/1
Requisiti per applicazioni a cappotto					
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	TR	kPa		≥150	EN1607
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio	DS(N)	%		±0,2	
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	-		30-70	EN12006
	μm**	-		50	EN12086
Assorbimento d'acqua per immersione parziale	W_{lp}	Kg/m²		≤0,5	EN12087
Resistenza al taglio	$F_{\tau k}$	kPa	≥20		EN12090
Modulo di taglio	G _m	kPa		≥1000	EN12090
Proprietà aggiuntive					
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione	WL(T)	%	≤2		EN12087
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione		kPa	≥150		EN 826
Permeabilità al vapore d'acqua	δ	mg/(Pa·h·m)	0,010 - 0,024		EN12086
Capacità termica specifica	СР	J/(Kg·K)	1340		EN10456
Coefficiente di dilatazione termica lineare	K ^{−1}	-	65·10 ⁻⁶		-
Modulo elastico a compressione	E	kPa	5900-7200		EN826
Temperatura limite di utilizzo	-	°C	75		-
Contenuto di riciclato	-	%	≥15		EN 14021
VOC (composti organici volatili) Emission test report	-	-	PASS Compliant		Italian CAM Leed v4.1
TABELLA 1				·	:
Spessore Nominale Resistenza termica R _D	Spessore	e Nominale	Resistenza termica R _D	Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica R _D

Spessore Nominale Resistenza termica R _D (mm) (m²K/W)		Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica R _D (m²K/W)	Spessore Nominale (mm)	Resistenza termica R _D (m²K/W)	
60	2,00	140	4,65	220	7,30	
70	2,30	150	5,00			
80	2,65	160	5,30			
90	3,00	170	5,65			
100	3,30	180	6,00			
110	3,65	190	6,30			
120	4,00	200	6,65			
130	4,30	210	7,00			

^{*}I requisiti obbligatori e quelli evidenziati rispecchiano le caratteristiche della norma UNI EN 13499:2005 e le linee guida ETAG 004.

Nota bene

Le indicazioni sopra riportate sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie applicazioni edili da noi affrontate. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego dei prodotti si debbono sempre tenere presenti le specifiche condizioni di ogni singolo caso, in particolare gli aspetti tecnici, fisici e giuridici delle costruzioni. L'isolante Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le variazioni che riterrà opportune al presente documento.





^{**} Valore medio